

نگاره: فروخت
جنس: سفید
وزن: ۵ کیلوگرم
حالت: نیمه
رنگ: سفید

تاریخ دریافت نمونه: ۱۷۰/۴/۲۳
تاریخ تایید مالی: ۱۷۰/۴/۲۶
تاریخ انتظامی: ۱۷۰/۴/۲۷

مشترک: این نمونه متعلق به: شرکت ملکی، برداشت ناخالص غذایی از آب و آب گلخانه ای، کشور ایران.
مشترک: این نمونه در مدت: ۱۲ ماه از تاریخ تهیه نگهداری و نگهدارنده: شرکت ملکی، برداشت ناخالص غذایی از آب و آب گلخانه ای، کشور ایران.
مشترک: این نمونه در مدت: ۱۲ ماه از تاریخ تهیه نگهدارنده: شرکت ملکی، برداشت ناخالص غذایی از آب و آب گلخانه ای، کشور ایران.
مشترک: این نمونه در مدت: ۱۲ ماه از تاریخ تهیه نگهدارنده: شرکت ملکی، برداشت ناخالص غذایی از آب و آب گلخانه ای، کشور ایران.

مشترک: درجه حرارت: ۲۳°C
رطوبت: ۵۰٪
تاریخ تهیه نمونه: ۱۷۰/۴/۲۳
مشترک: شرکت: ۵۰٪
مشترک: شرکت: ۵۰٪

آزمون سطخی سلسی

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D 2246-10, pASTM D 4014-03

نتیجه آزمایش

- نتیجه آزمون سطخی به شرح زیر دارد (بر اساس پلتین)

نماین سطخی
بعد از Aging در شرایط
NFC به حدود ۱۰۰ ساعت

ردیف	Shore A
۱	۶۰
۲	۶۰
۳	۶۰
۴	۵۹
۵	۶۱
۶	۵۹

پیش از آزمون نمونه برداشت نگرفته است از شرایط استاندارد محیط اریاپلاست (۱۷۰/۴°C) گاهداری (Condition).
مقایق استاندارد: ASTM D 4014-03 نمون سطخی این نمونه به جمی اعلام شده نویسا متری ۴۵.۷۵ Shore A و پس از Aging نمونه کسر
نامناسب از نتایج Aging نه تنها ۱۰٪ افزایش نداشت بلکه این آزمون نمونه با استاندارد ASTM D 4014-03 مقایق نماین سطخی

گزارش المتشی

این گزارش از ایجاد نشانه ای از آزمون آزمون نیست. این گزارش برای ایجاد این نشانه ای است. این گزارش در پذیرش می خواهد این نتایج را از طرف ایجاد نشانه ای معتبر و معتبر دانند. این گزارش در پذیرش می خواهد این نتایج را از طرف ایجاد نشانه ای معتبر و معتبر دانند. این گزارش در پذیرش می خواهد این نتایج را از طرف ایجاد نشانه ای معتبر و معتبر دانند. این گزارش در پذیرش می خواهد این نتایج را از طرف ایجاد نشانه ای معتبر و معتبر دانند.



گزارش نتایج آزمون

مواردی مبتکر در حالت صدر

اسیدان میکلین ایام حسین خوارد پلی کربنیکی ۴۰۶

پلی استر

پلی استر پلی کربنیکی

پلی استر با سیمه

اسیدان میکلین ایام حسین خوارد پلی کربنیکی

۱۷۹۰-۰۷۱

تاریخ

تساره مرجع

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ تایید مکل

تاریخ تمام ارزیون

ازمودن بوسطه پیمانکار فرم تمام

تاریخ انتهای ارزیون

تاریخ انتهای ارزیون

تساره ارزیون

آزمون مقاومت در مواد ازن

استاندارد مرجع آزمون ASTM D 4014-03 , ASTM D 1149-07

نتیجه از ماین

بر علاوه زمان ۱۰۰ ساعت و در دمای ۴۰°C و غلظت ۵۰ ppm و تا ۲۰٪ کلسیم، بر روی سیمه ترک متداول

گزارش المشنی

بر اساس این نتایج میتوان گفت که این نمونه در آزمون مقاومت در مواد ازن مطابق با استاندارد مرجع آزمون ASTM D 4014-03 و ASTM D 1149-07 میباشد.



۱۹۶۰۷۲۱

مشتری

شماره مرچ

شماره فرم

شماره مارک

شماره سرمه

شماره ایجاد

مرکز پژوهش متالورژی رازی اسلام حسنه

بر اساس قدرت مبتکن صفت صدراپل
استهداف نیز ایام طبیعی خواهد باشید که آن را ۹۸٪۹۵٪
با اینکه تغیرات دارد، ای. روزه؛ استدلال مذکوج غیر مطلع هر روش سود روزه (بریز، اکریوچم) است، کل دو روش برای ایجاد اثرهای بهداشتی کار ندارند.مشکله که اشارت به دسترسی مشکوک کارکننده را دارد.
شده است

گزارش تابج آزمون



استهداف نیز ایام طبیعی خواهد باشید که آن را ۹۸٪

۹۵٪
با اینکه تغیرات دارد، ای. روزه؛ استدلال مذکوج غیر مطلع هر روش سود روزه (بریز، اکریوچم) است، کل دو روش برای ایجاد اثرهای بهداشتی کار ندارند.مشکله که اشارت به دسترسی مشکوک کارکننده را دارد.
شده استآزمون چسبندگی (90°)

استهداف مرچ آزمون ASTM D429-03(method II)

نتیجه ارزیابی

نتیجه آزمون چسبندگی به ذهن بد شرط جزوی (هر من يك اند

Failer Type	استحکام چسبندگی (N/mm)	سنجش میانگین (N)	سرعت (mm/s)	عرضه نمونه (mm)	ردیف
RC	14.63	>300	0.83	20.50	1

لوبیجات

آزمون در روی نمونه ایجاد شده توسط مشتری انجام دیشی گردید و نتیجه آزمون بجهت استفاده از روش لوبیجات (عایق $23+2^\circ\text{C}$) مطابق با شرایط (Condition)

نمونه از محل چسبندگی لاستیک به ظاهر مسلح خواهد بود و نمونه از محل چسبندگی نخواهد بود. در نتیجه ظاهر چسبندگی نخواهد بود و نمونه از محل چسبندگی لاستیک بجهت ایجاد ظاهر مسلح خواهد بود.

گزارش امتحان

ایضاً این آزمون را بر اساس قدرت مبتکن صفت صدراپل (RC) انجام داده ایم که این روش برای ایجاد اثرهای بهداشتی کار ندارند.

ایضاً این آزمون را بر اساس قدرت مبتکن صفت صدراپل (RC) انجام داده ایم که این روش برای ایجاد اثرهای بهداشتی کار ندارند.

بر اساس این نتایج نتیجه آزمون این آزمون را بر اساس قدرت مبتکن صفت صدراپل (RC) می پنداشیم.

